

MONTĀŽAS UN EKSPLOATĀCIJAS NOTEIKUMI 2-slāņu parketam.

PIRMS GRĪDAS UZSTĀDĪŠANAS RŪPĪGI IZLASIET ŠO INSTUKCIJU. NEIEVĒROJOT NORĀDĪJUMUS, GARANTIJA NEBŪS SPĒKĀ.

IEKLĀJĒJS IR GALVENAIS KVALITĀTES KONTROLIERIS UN NEDRĪKST UZSTĀDĪT DĒĻUS AR REDZAMIEM DEFEKTIEM VAI CITĀM ĪPAŠĪBĀM, KURAS PASŪTĪTĀJS VAR NORAIĪT. RAŽOTĀJA GARANTIJA NAV SPĒKĀ, JA TIEK UZSTĀDĪTI DĒĻI AR BOJĀJUMIEM.

I. Pirms montāžas

- Parketu drīkst pārvadāt slēgtā transportā. Pārvadāšanas laikā jāsarģā no tieša mitruma ietekmes (lietus, sniega, ūdens)
- Parkets ir paredzēts tiešai montāžai dzīvojamās un sabiedriskās telpās ar normālu un augstu kustības intensitāti, izņemot telpas ar konstanti paaugstinātu mitrumu, piem., vannas istabas.
- Parkets jāuzglabā slēgtās, sausās un vēdinātās telpās; oriģinālajā nebojātā rūpnīcas iepakojumā, uz stabilas pamatnes, kas atrodas apm. 10 cm augstāk par grīdas līmeni. Ņemot vērā faktu, ka iepakojums nav hermētisks, jāaglabā konstanta apkārtējā temperatūra 18-22 °C un relatīvais gaisa mitrums 45-60%. Šis temperatūru un mitruma diapazons nodrošina to, ka parketa mitrums ir optimāls un ir vienāds ar 8% ± 2%.
- Iepakojums jāatver tieši pirms montāžas; parketa aklimatizācijai pirms montāžas jāilgst vismaz 48 stundas rūpnīcas iepakojumos.
- Visi citi būvdarbi (krāsošana, apmetuma likšana, flīzēšana,utt.) jāizpilda pirms parketa montāžas.
- Pirms parketa likšanas visi elementi jāpārbauda dienas gaismā, lai ieraudzītu iespējamos redzamos defektus un pārliecinātos par krāsas atbilstību. Lai iegūtu vienmērīgāku krāsu sadalījumu, ieteicams vienlaicīgi likt parketu no vairākiem iepakojumiem.
- Parketu drīkst klāt uz betona, ģipša un koka pamatnēm, taču jāņem vērā, ka pamatnes mitruma līmenis nedrīkst pārsniegt noteikto.

II. Montāža:

- Parkets ir pilnībā jālīmē pie pamatnes, to nedrīkst klāt pēc peldošās grīdas principa
- Parketa likšanas laikā apkārtējai temperatūrai jābūt 18-22 °C un gaisa mitrumam 45-60%.
- Nelīdzena vai nenostiprināta pamatne jāizlīdzina un jānostiprina ar pašlīmeņojošu masu (maksimāli pieļaujama nobīde no plakanas pamatnes ir 1-1.5 mm/tm)
- Betona pamatnes, uz kuras tiks montēts parkets, maksimāli pieļaujamais mitrums ir 2%, mērīts ar CM metodi. Koka pamatnes mitrums nedrīkst pārsniegt 13%, ģipša pamatnes mitrums nedrīkst pārsniegt 0.3%.
- Ja pamatne, uz kuras tiks ieklāts parkets vai parketa dēļi, ir betona grīda vai arī, ja virsmas mitrums ir augstāks nekā pieļaujams, grīdas pamatnei noteikti ir jāveido hidroizolācija, lai novērstu mitruma piekļuvi koka grīdas segumam.
- Kad tiek veikta koka grīdas – parketa dēļu vai parketa ieklāšana, ieteicams izmantot viena ražotāja kompleksas sistēmas materiālus – gruntis, līmes u.c. Turklāt jāizvēlas līme, kuru pēc ražotāja instrukcijas drīkst izmantot koka grīdas ieklāšanai.
- Ja parkets tiek ieklāts uz “siltās” grīdas, pārliecinieties, ka siltā grīda ir izslēgta vismaz 48h pirms parketa ieklāšanas un 48h pēc parketa ieklāšanas. Jāņem vērā, ka telpās, kurās paredzēts ieklāt parketu, jānodrošina gaisa temperatūra 18-22 °C un mitruma līmenis 45-60. Pēc 48h pēc parketa ieklāšanas pabeigšanas drīkst ieslēgt apkures sistēmu, bet jāņem vērā, ka temperatūra sākotnēji nedrīkst būt augstāka par 15 °C un to pakāpeniski drīkst paaugstināt vai pazemināt par 2°C diennaktī. Maksimālā grīdas temperatūra nedrīkst pārsniegt 27 °C .
- Ja kopējie telpu izmēri (platums x garums) pārsniedz 8x12 m, tad ir jāveido kompensācijas šuves starp kādu no telpas/ām.

III. Apkope un ekspluatācija

Sākotnējā tīrīšana

Koka grīdas tīrīšana pēc darbu pabeigšanas:

- Izfīrēt ar putekļusūcēju vai izslaukiet ar sausu birsti grīdu, lai atbrīvotos no netīrumiem – putekļiem, smiltīm un skaidām.

- Ja nepieciešams, izmazgājiet grīdu ar mitru birsti. Lielām platībām izmantojiet pulēšanas mašīnu. Tīrīšanas metodes, kurās tiek izmantots pārāk daudz ūdens, sabojā koka grīdas, tādēļ no tādām būtu jāizvairās. Turklāt, jums būtu jāseko tam, lai notīrītie celiņi pārklātos un pēc mazgāšanas uz grīdas nepaliktu ūdens. Ūdenim pievienojiet neitrālu mazgāšanas līdzekli, kas paredzēts koka grīdu kopšanai. Svarīgi! Pārliecinieties, ka jūs rūpīgi ievērojat visas pielietošanas instrukcijas.

- Turpinoties remontdarbiem, pēc parketa uzklāšanas grīdai jāuzliek aizsargājošs, ūdenscaurlaidīgs materiāls, kurš nedrīkst mainīt pabeigtās grīdas krāsu.

Netīrumus atstājiet pie ieejas

- Smiltis, netīrumi un slapjums ir ikvienas koka grīdas ienaidnieki. Kvalitatīvi paklāji ārpusē un pie ieejas durvīm samazina kopšanas vajadzību. Parketa virsmas pārklājums kalpos daudz ilgāk, ja vietās, kurās atrodas ieeja no ielas mājā, būs atbilstoša apavu attīrīšanas sistēma.
- Ja uz parketa virsmas ir nokļuvis ūdens vai citi šķidrumi, piem., kafija, tos ir nepieciešams uzslaucīt, lai tie neuzsūcas parketa virsmā un nerada pleķus, un citus bojājumus.
- Koks, kā dabīgs materiāls, pielāgojas apkārtējās vides apstākļiem, līdz ar to jāpievērš uzmanība tam, lai visā parketa ekspluatācijas laikā gaisa mitrums būtu vienāds ar 45-60%. Pārmērīgais mitrums izraisa koka izplešanos, bet pārāk zems mitrums izraisa tā saraušanos, kas savukārt izraisa plaisu rašanos.
- Visiem smagiem priekšmetiem, kuri tiks novietoti uz grīdas (mēbeles, krēsli, galdi), jābūt aprīkotiem ar filca paliktņiem, lai nepieļautu skrāpējumu un nospiedumu rašanos, kā arī lai aizsargātu parketa virsmas pārklājumu.
- Zem krēsliem, kam ir cietā sastāva riteņi, ir jābūt speciālam plastmasas paliktņim, kas aizsargās no parketa sabojāšanas.

Lakotas grīdas:

- Ikdienā grīdu nepieciešams izslaucīt ar sausu/viegli mitru birsti vai putekļusūcēju, lai uz parketa virsmas esošās smiltis un sāls (ziemas periodā) nesabojā laka pārklājumu.
- Pamatīgākai tīrīšanai izmantojiet viegli samitrinātu lupatu. Auklu birstes nav ieteicams izmantot, jo tās atstāj pārāk daudz slapjuma uz grīdas. Pievienojiet ūdenim pāris pilienus kopšanas līdzekļa vai viegla sintētiska mazgāšanas līdzekļa, kas nesatur amonjaku.
- Grīdu mazgāšanai un apkopei ieteicams izmantot specializētus līdzekļus lakotām grīdām. Preparāta īpašībām jāatbilst noteiktajam grīdas veidam.

Traipu noņemšana

- Apstrādātās koka grīdas ir ļoti izturīgas pret traipiem. Galvenais nosacījums ir noņemt traipus pēc iespējas ātrāk, pirms tie izžūst un nosēžas. Prasiet padomu specialistam par to, kāda veida tīrīšanas līdzekli jums būtu ieteicams lietot.

Traips:	Tīrīšanas līdzeklis:
Augļi, ogas, sula, limonādes, alus, vīns, piens, krējums, kafija, tēja	Viegls sintētiskais mazgāšanas līdzeklis, kura sastāvā nav amonjaka, piemēram, kas iepakots remdenā ūdenī.
Šokolāde, tauki, putukrējums, gumijas nospiedumi, eļļa, darva, bitums	Atšķaidīts mazgāšanas līdzeklis
Tinte, flomāsters, marķieris, apavu krēms, krāsa, krītiņi, u.tml.	Denaturēts spirts
Urīns, vēmekļi	Viegls sintētiskais mazgāšanas līdzeklis, kura sastāvā nav amonjaka, piemēram, kas iepakots remdenā ūdenī.
Asinis	Auksts ūdens

Eļļotas grīdas ar dabīgo vai cietā vaska eļļu:

Ikdienas tīrīšana

- Šādu grīdu ikdienas apkope ir putekļu nosūkšana vai slaucīšana, bet grīdu mazgāšanai nepieciešams izmantot speciālu mazgāšanas līdzekli eļļotām grīdām. Šis līdzeklis ne tikai notīra netīrumus, bet arī atsvaidzina aizsargkārtu, kas papildus sargā parketu no netīrumu uzkrāšanās.
- Svarīgi: nemazgāt un neberzt grīdu ar tīru ūdeni, jo tad tiek noņemts aizsargeļļas slānis, kā arī neizmantojot grīdas lupatas vai slotas ar cietu struktūru.

Ģenerālā tīrīšana

- Ja grīda ir ļoti netīra, tā jāizmazgā ar intensīvu mazgāšanas līdzekli, pēc tam pie nepieciešamības grīdu nepieciešams apstrādāt ar atbilstošu eļļu/cietā vaska eļļu aizsargkārtas atjaunošanai.

Traipu noņemšana

- Traipi jānoņem ar intensīvu mazgāšanas līdzekli vai traipu noņemšanas līdzekli. Vietas, no kurām tika noņemti traipi, atkārtoti apstrādāt ar atbilstošu eļļu/cietā vaska eļļu.

Atjaunošana

- Ja pēc ilgākas ekspluatācijas grīda kļūst matēta vai pelēka, to var atjaunot ar atbilstošu speciālu līdzekli. Pirms tam grīda jāizmazgā ar intensīvu grīdu mazgāšanas līdzekli un atstāt uz dažām stundām izžūšanai. Tikai pēc grīdas pilnīgas izžūšanas var sākt apstrādi ar atbilstošu eļļu/cietā vaska eļļu.
- Eļļa nedrīkst palikt uz grīdas slāņa veidā, tāpēc pēc eļļas uzlikšanas grīda kārtīgi jānopulē ar mīkstu kokvilnas lupatu vai baltu pulēšanas uzliku.
- Uzmanību: Lupatas pēc eļļošanas jāsadedzina vai jāizmērcē ūdenī. Pastāv pašuzliesmošanas risks. Visas darbības ar apkopes līdzekļiem jāveic saskaņā ar šo līdzekļu ražotāja instrukciju.

Parketam, apstrādātam ar OSMO cietā vaska eļļu, ikdienas kopšanā, ģenerālajā tīrīšanā, traipu noņemšanā un virsmas atjaunošanā iesakām izmantot ražotāja OSMO kopšanas un atjaunošanas līdzekļus, kurus var iegādāties OSMO Latvija, Dzelzavas ielā 120C, Rīgā.

<https://osmobaltic.lv/kontaktinformacija/>

Neskaidrību un jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar pārdevēja pārstāvi.

Vispārīga informācija

- Koks kā materiāls ir izturīgs, taču ir jāuzmanās no mehāniskiem bojājumiem, piem., jāizvairās no smagu priekšmetu nokrišanas/nomešanas uz parketa grīdas, jo tas var radīt bojājumus parketa virsmai. Jāņem vērā, ka augstpapēžu kurpes arī var radīt iespaidumus parketa virsmā.
- Parketa tonis var atšķirties par 2-3 toni no parauga, jo parkets ir dabīgs koks un krāsu variācijas ir iespējamas.
- Izvairieties no dažādu ķīmisku vielu un dažādu šķidrumu nokļūšanas uz parketa virsmas, jo tie var iesūkties parketa virsmā un sabojāt to. Ja uz parketa virsmas ir nokļuvušas iepriekš minētās vielas, tās pēc iespējas ātrāk ir jānoslauka, lai nepieļautu to uzsūkšanos parketa virsmā.
- Gadījumā, ja parketa grīdai ir radušies nopietnāki bojājumi (piem, dziļi virsmas iespaidumi vai skrāpējumi u.c.), nepieciešams vērsties pie ražotāja pēc rekomendācijas un nekādā gadījumā neveikt bojājuma novēršanu saviem spēkiem.

Garantija parketam ir 24 mēneši no tā iegādes brīža. Ja Pircējs neievēro parketa uzglabāšanas un ekspluatācijas noteikumus saskaņā ar šo instrukciju, Garantija zaudē savu spēku un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par precēm un nav tiesīgs izteikt Pārdevējam pretenzijas par preču kvalitāti.

Atbildība par to, vai pamatne ir labi sagatavota un pietiekami sausa koka grīdas seguma uzstādīšanai ir jāuzņemas grīdas seguma uzstādītājam. Ieteicams izmantot sertificētus grīdas ierīkotājus. Lai ražotāja garantija būtu spēkā, visā garantijas periodā ir nepieciešams saglabāt pamatgrīdas plaknes un mitruma līmeņa mērījumu fotofiksācijas iekļāšanas brīdī kā pierādījumu pamatgrīdas atbilstībai prasībām.

Izplatītājs: SIA "Grīdu Maģija"
Rēzeknes iela 5A, Rīga, LV-1073